

S 20, A Nr. 500 "Bremer Typar mit Judensau"

Auftragsnummer: Heiligenberg

SPECTRO X-LAB

Probenname:
Beschreibung:

Siegelstempel

Eingangsdatum:
Auswertungsdatum:

10.08.2021
10.08.2021

Z	Symbol	Element	Normierte Impulszahl	Konzentration	Abs. Fehler
			0,0 C	< 0,10 %	(0,0) %
79	Au	Gold	5,0133 C	0,254 %	0,026 %
47	Ag	Silber	3771,4 C	56,58 %	0,15 %
29	Cu	Kupfer	289,12 C	3,414 %	0,040 %
30	Zn	Zink	0,0 C	< 0,030 %	(0,0) %
28	Ni	Nickel	0,0 C	< 0,030 %	(0,0) %
46	Pd	Palladium	0,0 C	< 0,20 %	(0,0) %
78	Pt	Platin	0,0 C	24,99 %	0,11 %
26	Fe	Eisen	976,19 C	< 0,030 %	(0,0) %
27	Co	Kobalt	0,0 C	1,116 %	0,040 %
25	Mn	Mangan	31,594 C	< 1000 µg/g	(0,0) µg/g
31	Ga	Gallium	0,0 C	< 0,030 %	(0,0) %
45	Rh	Rhodium	0,0 C	< 0,10 %	(0,0) %
48	Cd	Cadmium	0,0 C	< 0,10 %	(0,020) %
49	In	Indium	0,28566 C	5,277 %	0,076 %
50	Sn	Zinn	79,984 C	7,023 %	0,096 %
82	Pb	Blei	164,81 C	0,243 %	0,060 %
22	Ti	Titan	2,5566 C	0,042 %	0,042 %
23	V	Vanadium	0,61416 C	< 0,030 %	(0,0073) %
24	Cr	Chrom	0,14283 C	< 1000 µg/g	(0,0) µg/g
39	Y	Yttrium	0,0 C	1201 µg/g	79 µg/g
40	Zr	Zirkonium	8,9696 C	< 1000 µg/g	(0,0) µg/g
41	Nb	Niob	0,09998 C	< 1000 µg/g	(0,0) µg/g
42	Mo	Molybdän	0,0 C	< 1000 µg/g	(0,0) µg/g
51	Sb	Antimon	0,0 C	0,908 %	0,057 %
73	Ta	Tantal	7,1985 C	< 2000 µg/g	(0,0) µg/g
			0,0 C	< 2000 µg/g	(0,0) µg/g

Korrosionsschicht Vorderseite

Chr. Frey

Probenname:
Beschreibung:

Siegelstempel

Eingangsdatum: 10.08.2021
Auswertungsdatum: 10.08.2021

Z	Symbol	Element	Normierte Impulszahl		Konzentration		Abs. Fehler	
79	Au	Gold	1,1863	C	< 0,10	%	(0,0)	%
47	Ag	Silber	5,8888	C	0,296	%	0,026	%
29	Cu	Kupfer	3774,9	C	56,15	%	0,15	%
30	Zn	Zink	238,72	C	3,002	%	0,037	%
28	Ni	Nickel	0,0	C	< 0,030	%	(0,0)	%
46	Pd	Palladium	0,0	C	< 0,030	%	(0,0)	%
78	Pt	Platin	0,0	C	< 0,20	%	(0,0)	%
26	Fe	Eisen	961,57	C	24,41	%	0,11	%
27	Co	Kobalt	0,0	C	< 0,030	%	(0,0)	%
25	Mn	Mangan	38,749	C	1,357	%	0,042	%
31	Ga	Gallium	0,0	C	< 1000	µg/g	(0,0)	µg/g
45	Rh	Rhodium	0,0	C	< 0,030	%	(0,0)	%
48	Cd	Cadmium	0,0	C	< 0,10	%	(0,0)	%
49	In	Indium	0,44309	C	< 0,10	%	(0,030)	%
50	Sn	Zinn	95,107	C	6,222	%	0,084	%
82	Pb	Blei	171,58	C	7,25	%	0,10	%
22	Ti	Titan	1,6437	C	0,155	%	0,058	%
23	V	Vanadium	0,0	C	< 0,030	%	(0,0)	%
24	Cr	Chrom	0,48597	C	< 0,030	%	(0,024)	%
39	Y	Yttrium	0,0	C	< 1000	µg/g	(0,0)	µg/g
40	Zr	Zirkonium	10,305	C	1367	µg/g	82	µg/g
41	Nb	Niob	0,17152	C	< 1000	µg/g	(0,0)	µg/g
42	Mo	Molybdän	0,0	C	< 1000	µg/g	(0,0)	µg/g
51	Sb	Antimon	7,6325	C	0,953	%	0,059	%
73	Ta	Tantal	0,0	C	< 2000	µg/g	(0,0)	µg/g

Korrosionsschicht

Rückseite

